


RENOLIT ALKORPLAN A Colour

Sistema en adherencia



SQUAD.BE

Información de producto

RENOLIT ALKORPLAN A Colour

Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster y doblada con un fieltro de poliéster. Disponible en distintos colores.

Aplicación

Membrana **RENOLIT ALKORPLAN A Colour** para la impermeabilización de cubiertas, destinada a la aplicación en adherencia con la colas PU **RENOLIT ALKORPLUS**.

Certificados

Certificado EN 13956

0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Documento de idoneidad técnica : DIT 602R/21

Certificados disponibles en nuestro sitio web
www.renolit.alkorplan.com

DATOS DE PRODUCTO

	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN A Colour	Unidad
		1,5 mm	
Masa por unidad de area	EN 1849-2	2,15	kg/m ²
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	N/50 mm
Alargamiento a la rotura	EN 12311-2 (A)	≥ 16	%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80 °C)	EN 1107-2	≤ 0,3	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤ -25	°C
Resistencia al desgarro (clavo)	EN 12310-1	≥ 625	N
Resistencia al desgarro	EN 12310-2	≥ 350	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o ≥ 225	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥ 20	kg
Resistencia al fuego externo (EN 13501-5)	CEN/TS 1187	B _{roof} (t1) como parte de un sistema de cubierta*	-
Reacción al fuego (EN 13501-1)	ISO 11925-2	E	-

*Contactar **RENOLIT ALKORPLAN** para los certificados.

EMBALAJE

	Color	Espesor	Ancho	Longitud	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN A _{35F79}	Gris oscuro (73321)	1,5 mm (3,5 mm incluido fieltro)	2,10 m	15 ml	ca. 74 kg
	Antracita (79851)	1,5 mm (3,5 mm incluido fieltro)	2,10 m	15 ml	ca. 74 kg
	Verde cobre (60884)	1,5 mm (3,5 mm incluido fieltro)	2,10 m	15 ml	ca. 74 kg
	Terracota (82119)	1,5 mm (3,5 mm incluido fieltro)	2,10 m	15 ml	ca. 74 kg

Otros colores disponibles bajo pedido.

Almacenamiento

Los rollos deberán colocarse en posición horizontal y paralelos entre si (nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco, protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura máxima de la pila es de 5 cajas en el caso de las cajas originales abiertas.

La membrana para cubiertas **RENOLIT ALKORPLAN** se suministra en rollos con mandril de cartón. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos cortos (largo mínimo: 8 m).

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España
T +34 93 848 4000 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.

R279cS0226