

Tabla Especificaciones GCL - Geosynthetic Clay Liner

Propiedad	GCLVKNN 36	GCLKRNT 36	GCLVKNN 40	GCLKRNT 40
Cubierta Superior geotextil No Tejido	200	200	200	200
Capa Inferior geotextil Tejido	200	100	200	200
Indice de expansión	≥24	≥24	≥24	≥24
Perdida de fluido	≤18	≤18	≤18	≤18
Contenido de Humedad	<12	<12	<12	<12
Masa de Bentonita	≥3,6	≥3,6	≥4	≥4
Resistencia a la Tracción	>8	>9	>4	>4
Resistencia Peel *	≥600	≥650	≥360	≥360
Indice de Flujo max.	≤8x10 ⁻⁹	≤5x10 ⁻⁹	≤1x10 ⁻⁸	≤1x10 ⁻⁸
Conductividad Hidraulica	≤4x10 ⁻¹¹	≤5x10 ⁻¹¹	≤5x10 ⁻¹¹	≤5x10 ⁻¹¹
Resistencia Cortante Interna	24	24	24	24

